


## БЫСТРОЛАК по дереву

- глянцевый
- сохнет в 5 раз быстрее
- атмосферостойкий



### Краткая аннотация

<p><b>Фасовка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– литографированная металлическая банка – 0,7 кг,</li> <li>– литографированная металлическая банка – 1,7 кг</li> <li>– стеклянная бутылка – 0,4 кг</li> </ul>	<p><b>Нормативная документация</b></p> <p>ТУ 2311-033-49404743-2007</p>
<p><b>Назначение</b></p> <p>Алкидный лак предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (наружные стены и фасадные элементы, оконные рамы, наличники, ограды, скамьи) и внутри помещений (двери, мебель, стены). Выпускается бесцветный и различных цветов, имитирующих естественные породы дерева. Экономичный. Устойчив к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур).</p>	<p><b>Свойства</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сохнет 5 часов</li> <li>- атмосферостойкий</li> <li>- подчеркивает текстуру древесины</li> <li>- глянцевый</li> </ul> <p><b>Пригодные подложки</b></p> <p>дерево, ДВП, ДСП</p>
<p><b>Применение</b></p> <p>Поверхности очистить от грязи и пыли, обезжирить и просушить. Наносить вдоль волокон древесины, по направлению ворса, в 1-2 слоя. Новые деревянные поверхности загрунтовать БЫСТРОЛАКОМ, разбавленным уайт-спиритом на 5-10%. При использовании краскораспылителя лак разбавить уайт-спиритом или скипидаром. Для улучшения внешнего вида покрытия и в случае поднятия ворса на древесине после высыхания 1-го слоя лака поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной шкуркой, очистить от пыли.</p>	<p><b>Расход</b></p> <p>Расход лака на однослойное покрытие – в зависимости от профиля и впитывающей способности поверхности, цвета – 1 кг на 13-14 м<sup>2</sup>.</p> <p><b>Высыхание</b> - 5 часов при температуре (20±2)<sup>0</sup>С.</p>
<p><b>Разрешительная документация:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свидетельство о государственной регистрации</li> <li>2. Декларация о соответствии</li> <li>3.</li> </ol>	

### Техническая информация

Наименование показателя

Значение

Внешний вид лака	Прозрачный однородный раствор
Внешний вид пленки	Ровное покрытие без пятен, пузырей, допускается наличие механических включений, цвет - в соответствии с принятыми эталонами цвета
Цвет лака по йодометрической шкале $mgI_2/cm^3$ , не темнее	160
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ C$ , с:	40-80
Массовая доля нелетучих веществ, %	47-54
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ C$ , ч, не более	5
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,08
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воды при температуре $(20 \pm 2)^\circ C$ , мин, не менее	24
<b>Дополнительная информация</b>	
<b>Меры предосторожности</b> Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!	<b>Гарантийный срок</b> 24 месяца с даты изготовления
<b>Транспортировка и хранение</b> Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, возможно при отрицательных температурах, вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.	<b>Состав</b> Алкидный лак, специальные добавки, растворители, пигменты
<b>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</b> ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a> , <a href="http://www.yarkraski.ru">www.yarkraski.ru</a>	